

DICOPLAN



680 g/m²



2.5m-3m



Gama
kolorów

Nośnik
Support / Tragergewebe / Soporte / Supporto

Powłoka
Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura

Wykończenie
Wykończenie / Ausstattung / Acabado / Finizione

Waga całkowita
Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale

Wytrzymałość na zerwanie > NF EN ISO 1421
Résistance rupture / Reissfestigkeit
Resistenci a la rotura / Resistenza alla rottura

Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363
Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit
Resistencia al degarro / Resistenza allo strappo

Przyczepność > NF EN ISO 2411
Adhérence / Haftung / Adherenzia / Aderenza

Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2
Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit
Restetencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura

Ognioodporność > DIN 75200
Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione

1100 dtex
PESHT
PVC
(Lowick)
Cleangard
680 g/m²
260/250 daN
32/28 daN
10 daN / 5 cm
-30°C +70°C
< 100 mm/mm

REF.	RAL	M	MB
810	9005	2,50	30-60-250
7196	7037	2,50	30-60-250
7301	9006	2,50-3,00	30-60-250
939		2,50-3,00	30-60-250
7344		2,50	30-60-250
7374	7038	2,50	30-60-250
7459	7035	2,50	30-60-250
7452	6018	3,00	30-60-250
995	6026	2,50-3,00	30-60-250
7454	6028	2,50	30-60-250
7451	6005	2,50	30-60-250
7309	5013	2,50	30-60-250
7448	5003	2,50	30-60-250
7290	5002	2,50	30-60-250
941		1,50-2,50 3,00	30-60-250
7307	5010	2,50	30-60-250
7450	5015	2,50	30-60-250
7449	5012	2,50	30-60-250

REF.	RAL	M	ML
87	8017	2,50	30-60-250
7446	3002	2,50-3,00	30-60-250
7447	3020	2,50	30-60-250
7444	2004	2,50	30-60-250
7445	2008	2,50	30-60-250
7456	1003	2,50	30-60-250
7441	1021	2,50-3,00	30-60-250
7440	1018	2,50	30-60-250
7443	1014	2,50	30-60-250
7448	1015	2,50	30-60-250
7457	1013	2,50	30-60-250
7455	9016	2,50	30-60-250
867	9010	2,50-3,00	30-60-250

Wartości średnie, poza umowne
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno vaore contractuale

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką Glen Raven, Inc.