

# FLEXITOP 301

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Pokrycia wywrotek z gorącymi masami bitumicznymi

Konfekcjonowanie : Szycie

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Nośnik	Poliester			
Powłoka	Silikon dwustronnie			
Ciężar	370 (+/- 20g)		g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 2286-2A
Szerokości	155		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na rozdarcie	30	25	daN	DIN 53.363
Wytrzymałość na zimno	-70		°C	ISO 4675
Wytrzymałość na ciepło	200		°C	PI LAB 57

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

 **REACH**  
COMPLIANCE

 **MADE IN**  
**FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.