

# AGRI 720 BC

## Karta techniczna

### ZASTOSOWANIE

Zalecane zastosowanie

Architektura rolnicza - stajnie, tunele, płachty ochronne dla rolnictwa

Komentarze

Strona prawa matowa, kolor dostosowany do dobrej integracji z otaczającym środowiskiem naturalnym. Strona lewa biała dla zaakcentowania światła wewnątrz budowli. Tkanina nieprzeświecalna dla lepszej wydajności termooptycznej. Skontaktuj się z nami w sprawie warunków gwarancji.

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### CECHY OGÓLNE

Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	720		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Przeświecalność	0		%	XPT 54199
Szerokości	300	300	cm	
Nawoje rolek	60	300	mb	

### ODPORNOŚCI TKANINY

Odporność na zerwanie	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	30	25	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



DICKSON COATINGS  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



RESOURCE

