

DICRISTAL FR 50

Karta techniczna

ZASTOSOWANIE

Zalecane użycie

Elastyczne okna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

CECHY OGÓLNE

Grubość	0,5		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	650		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	137		cm	
Nawój	50		mb	

ODPORNOŚĆ

TKANINY

Odporność na zerwanie	265	245	Kg/cm ²	ASTM D 882
Odporność na rozdarcie	8.4	8.4	Kg/mm	ASTM D 1004
Wydłużenie przy zerwaniu	240	260	%	ASTM D 882
	4		%	DIN 53377
Wytrzymałość na zimno	-10		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	50		°C	(24h)
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

