

# Coverlac

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Nakrycia basenów

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		

### Cechy ogólne

Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den		
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne		
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie		
Ciężar	700	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	300	300	cm
Nawoje rolek	60	250	mb

### Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	30	25	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

**SYSTEM**  
**LOWICK**

**FINITION**  
**CLEANGARD**



**RESOURCE**

**REACH**  
COMPLIANCE

**MADE IN**  
**FRANCE**

**SAINT CLAIR**  
**TEXTILES**

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

