

DICRISTAL 50 PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna, Glamping (luksusowy kamping)

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.5		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	610		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	50		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	275	240	Kg/cm ²	ASTM D 882
Odporność na rozdarcie	9.5	6	Kg/mm	ASTM D 1004
Wydłużenie przy zerwaniu	295	310	%	ASTM D 882
Dimensional stability	1.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Wytrzymałość na zimno	-15		°C	ASTM D 1790



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com