

LAC 650 SL

Karta techniczna

Zalecane użycie: Pergole, Markizy tarasowe, Żagiel zacięniący, Namioty cyrkowe, Glamping (luksusowy kamping), Elastyczne drzwi

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	680		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	250 250 250 300 300 300		cm	
Nawoje rolek	30 60 250 30 60 250		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	32	28	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<2	%	NF EN 15619
Odształcenie resztkowe	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
Odporność na ogień				Euroclasses EN
	B-S2-D0			13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

SAINT CLAIR
TEXTILES

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/- 10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.