



MAGAZYNOWANIE PŁYNÓW

**LAC 900 FT, LAC 1100 FT, LAC 1250 FT,
LAC 900 DW, LAC 950 CTM, LAC 1100 CTM,
LAC 800, LAC 640**

*MAGAZYNOWANIE PŁYNÓW / LAGERUNG VON FLÜSSIGKEITEN
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS / STOCCAGGIO DEI LIQUIDI*



ZASTOSOWANIA :

Elastyczne cysterny/zbiorniki, fosy z gnojowicą, baseny retencyjne

APPLICATIONS :

Citerne souple, couverture de fosse, bassin de rétention



ANWENDUNG :

Flexible Behälter, Abdeckungen von Jauchegruben,
Aufbewahrung von Flüssigkeiten



APLICACIONES :

Cisternas flexibles, cobertura de fosas de purines, cuenca
de retención, depósito de agua



APPLICAZIONI :





Cisterne flessibili, copertura di fosse, bacino di ritenzione




DICKSON[®]
COATINGS

SYSTEM LOWICK

Unikalny proces Dicksona zapobiegający wnikaniu wilgoci przez kapilarność pomaga w wydłużeniu życia materiału i zachowaniu jego oryginalnego wyglądu.

-  *Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.*
-  *Das einzigartige Herstellungsverfahren von Dickson verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.*
-  *Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.*
-  *Trattamento specifico Dickson per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.*

Klasyczne powlekanie



Wnikanie wilgoci


Enduction classique : pénétration de l'humidité

Klassisches Beschichtungsverfahren : Feuchtigkeitsdurchdringung

Recubrimiento clásico : penetración de humedad

Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Dickson LOWICK System



Całkowita impregnacja włókien nośnika

Impregnation totale des fils dans la matière


Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe

Impregnación total del hilo del material


Impregnazione totale dei fili nel materiale

FINITION CLEANGARD


Obustronne wykończenie lakierem
Cleangard zapewnia gładką i mniej
podatną na zabrudzenia powierzchnię
oraz chroni przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi

 *Traitement sur les deux faces pour
un état de surface lisse et moins
salissant.*


*Une protection résistant aux
intempéries.*

 *Oberflächenbehandlung auf beiden
Seiten für eine glatte und stärker
schmutzabweisende Oberfläche.*

*Wirksamer Schutz gegen
Witterungseinflüsse.*

 *Tratamiento en las dos caras para
conseguir una superficie lisa y más
limpia.*

*Una protección resistente a la
intemperie.*

 *Trattamento sulle due facce per
garantire una superficie liscia e
meno sensibile allo sporco.*

*Una protezione resistente alle
intemperie.*



Klasyczny lakier



Dickson – lakier Cleangard

ZALETY

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



Odporny na warunki atmosferyczne
*Résistant aux intempéries / Wet-
terbeständig / Resistente a la intem-
perie / Resistente alle intemperie*



Materiał łatwiejszy w czyszczeniu
*Plus facilement nettoyable / Leichter
zu reinigen / Más fácil de limpiar /
Più facile da pulire*



Bardzo dobra zgrzewalność
*Très bonne soudabilité / Sehr gute
Schweißbarkeit / Muy buena soldabi-
lidad / Ottima saldabilità*



Dłuższa żywotność materiału
*Plus de longévité / Längere Lebens-
dauer / Mayor vida útil / Maggiore
durata*



Elastyczność
*Souple / Flexibilität / Flexibilidad /
Buona flessibilità*



Gładza powierzchnia, mniej
podatna na zabrudzenia
*Plus lisse et moins sujette aux
salissures / Glatter und weniger
schmutzanfällig / Más lisa y menos
adherente para las manchas / Più
liscia e meno sensibile allo sporco.*

SPECJALNE BADANIA POZWALAJĄCE ODPOWIEDZIEĆ NA WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA PŁYNÓW

Des tests spécifiques, permettant de répondre aux exigences des applications de stockage de liquide


Spezielle Tests für die hohen Anforderungen der Lagerung von Flüssigkeiten

Pruebas específicas para cumplir con los requisitos en aplicaciones de almacenamiento de líquidos.


Testi specifici che permettono di rispondere alle esigenze specifiche di stoccaggio di liquidi.


Wysoka szczelność ciśnieniowa

Testowanie pod ciśnieniem 1 bara i przez 1 godzinę

 *Assurer l'étanchéité à haute pression*
Tests réalisés avec une pression de 1 bar pendant 1 h

 *Hohe Dichtheit unter Belastung*
Dichtheit getestet unter 1 bar innerhalb einer Stunde

 *Asegura el sellado a alta presión*
Pruebas realizadas con una presión de 1 bar durante 1 h


 *Assicurare la sigillatura ad alta pressione*
Test realizzato con la pressione di un bar per la durata di 1 ora.

Wytrzymałość zgrzewów

Test zgrzewania w wysokiej temperaturze pod obciążeniem 100 daN/5cm


• 12 godzin / 70° C



 *Résistance des soudures*
Assurer l'intégrité du produit dans toutes les conditions. Test de résistance des soudures sous tension et à Haute Température : 100 daN/5cm pendant 12h à 70° C

 *Schweißnahtfestigkeit unter Belastung und hoher Temperatur 100daN/5cm innerhalb 12 Stunden bei 70 C*

 *Resistencia a la soldadura*
Prueba de soldadura a alta temperatura bajo carga 100 daN / 5cm • 12 horas / 70 ° C

 *Resistenza delle saldature*
Assicurare l'integrità del prodotto in tutte le condizioni . Teste di resistenza delle saldature sotto pressione 100 da/N5cm durante 12h a 70°C


Ogólna migracja <10 mg/dm²

-> Wysoka inercja tkaniny powlekanej, dla ograniczonej migracji chemicznej

 *Limiter les migrations*

Migration globale <10 mg/dm²

-> bonne inertie de la toile enduite, pour une migration chimique limitée.

 *Weichmacherwanderung <10 mg/dm²*

-> limitierte chemische Migration


 *Limitar la migración <10 mg/dm²*

-> buena inercia del tejido recubierto, para una limitada migración química

 *Limitazione della migrazione.*

Migrazione globale < 10mg/dm²


-> buon effetto inerzia della migrazione chimica sulla tela spalmata




Doskonała odporność na przebicie zmniejszająca ryzyka perforacji

 *Bonne résistance au poinçonnement pour limiter les risques de perforation*

 *Hohe Durchstoßresistenz für eine verbesserte Anti-Perforation*

 *Superior resistencia de perforación para un mejor rendimiento anti-pinchazos.*

 *Buona resistenza alla punzonatura al fine di limitare i rischi di perforazione.*

ZASTOSOWANIA

Applications / Anwendungen / Aplicaciones / Applicazioni



Pokrycia fos z gnojowicą

Couverture de fosse / Abdeckung von Jauchegruben

Cobertura de fosas / Copertura di fosse



Zbiorniki retencyjne

Bassin de rétention / Aufbewahrung von Flüssigkeiten

Cuenca de retención / Bacino di ritenzione



Elastyczne cysterny

Citerne souple / Flexible Behälter

Tanque flexible / Cisterne flessibili



Podłogi

Tapis de sol / Oberfläche matt / Alfombra / Suola unica



Nawozy i ścieki rolnicze

Engrais et effluents agricoles / Düngemittel, landwirtschaftliche

Abwässer / Abonos, Fertilizantes y efluentes agrícolas /

Fertilizzanti, effluenti agricoli

CTM



Woda

Eau / Wasser / Agua / Acqua

























FT



Woda pitna

Eau potable / Trinkwasser / Agua potable / Acqua potabile

DW


Produkt	ZASTOSOWANIA	M	Mb	Nr koloru
LAC 900 FT	   900 g/m ²	3.00	30-60-200	7451
				995
				7443
				7196
LAC 1100 FT	   1100 g/m ²	3.00	60-200	995
LAC 1250 FT	   1250 g/m ²	3.00	60-200	995
LAC 900 DW	 KTW   900 g/m ²	3.00	60-200	7568
LAC 950 CTM	   950 g/m ²	3.00	60-200	7431
				7196
LAC 1100 CTM	   1100 g/m ²	3.00	60-200	7196
LAC 800	   800 g/m ²	3.00	60-250	939
LAC 640	  640 g/m ²	3.00	60-250	 Gama kolorów

Inne kolory są dostępne w specjalnej produkcji

 *Autres coloris possibles sur fabrications spéciales*

 *Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich*

 *Otros colores disponibles bajo pedido mínimo*

 *È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali*

LAC 900 FT



Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Nawój <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	30-60-200 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	900 g/m ²
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN / 5 cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	60/50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Odporność na przebicie > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit / resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	8 kN
Odporność na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min
Ogólna migracja MG2 - Woda* > NF EN 1186-1 & 3 <i>Migration Globale MG2 - Eau / Globalmigration MG2-Wasser / Migración Global MG2-Agua / Migrazione Globale MG2-Acqua</i>	< 10 mg/dm ²



7451 (RAL 6005)



995 (RAL 6026)




7443





7196 (RAL 7037)




* Ten artykuł nie spełnia wszystkich wymogów rozporządzenia europejskiego UE-n°10/2011

 * Cet article ne répond pas à l'ensemble des exigences du règlement européen UE-n°10/2011

 * Dieser Artikel entspricht nicht der Gesamtheit der europäischen Anforderungen UE-n°10/2011

 * Este artículo no cumple con todos los requisitos de la regulación europea EU-n°10/2011

 * Questo articolo non risponde all'insieme del regolamento europeo UE - n° 10/2011

LAC 1100 FT



1100 g/m²

3m




Nośnik	1100 dtex
<i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	PES HT
Szerokość	3.00 m
<i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	
Nawój	60-200 mb
<i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	
Powłoka	PVC
<i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	(Lowick)
Wykończenie	Cleangard
<i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	
Waga całkowita	1100 g/m ²
<i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	
Odporność na rozerwanie> NF EN ISO 1421	400/400
<i>Résistance rupture / Reissfestigkeit</i>	daN / 5 cm
<i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	
Odporność na rozdarcie> DIN 53363	55/55 daN
<i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i>	
<i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	
Przyczepność > NF EN ISO 2411	12 daN / 5 cm
<i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	
Odporność na przebicie> NF EN ISO 12236	8 kN
<i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit</i>	
<i>resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	
Odporność na temperaturę> NF EN 1876-2	-30°C
<i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit</i>	+70°C (24h)
<i>Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	
Ogólna migracja MG2 - Woda* > NF EN 1186-1 & 3	< 10 mg/dm ²
<i>Migration Globale MG2 - Eau / Globalmigration MG2-Wasser /</i>	
<i>Migración Global MG2-Agua / Migrazione Globale MG2-Acqua</i>	





995 (RAL 6026)



* Ten artykuł nie spełnia wszystkich wymogów rozporządzenia europejskiego UE-n°10/2011


 * Cet article ne répond pas à l'ensemble des exigences du règlement européen UE-n°10/2011

 * Dieser Artikel entspricht nicht der Gesamtheit der europäischen Anforderungen UE-n°10/2011

 * Este artículo no cumple con todos los requisitos de la regulación europea EU-n ° 10/2011

 * Questo articolo non risponde all'insieme del regolamento europeo UE - n° 10/2011

LAC 1250 FT



1250 g/m²

3m


Nośnik	1100 dtex
<i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	PES HT
Szerokość	3.00 m
<i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	
Nawój	60-200 mb
<i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	
Powłoka	PVC
<i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	(Lowick)
Wykończenie	Cleangard
<i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	
Waga całkowita	1250 g/m ²
<i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	(+/-5%)
Odporność na rozerwanie> NF EN ISO 1421	420/420
<i>Résistance rupture / Reissfestigkeit</i>	daN / 5 cm
<i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	
Odporność na rozdarcie> DIN 53363	60/60 daN
<i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i>	
<i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	
Przyczepność > NF EN ISO 2411	14 daN / 5 cm
<i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	
Odporność na przebicie> NF EN ISO 12236	8 kN
<i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit</i>	
<i>resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	
Odporność na temperaturę> NF EN 1876-2	-30°C
<i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit</i>	+70°C (24h)
<i>Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	
Ogólna migracja MG2 - Woda* > NF EN 1186-1 & 3	< 10 mg/dm ²
<i>Migration Globale MG2 - Eau / Globalmigration MG2-Wasser /</i>	
<i>Migración Global MG2-Agua / Migrazione Globale MG2-Acqua</i>	





995 (RAL 6026)




* Ten artykuł nie spełnia wszystkich wymogów rozporządzenia europejskiego UE-n°10/2011

 * Cet article ne répond pas à l'ensemble des exigences du règlement européen UE-n°10/2011

 * Dieser Artikel entspricht nicht der Gesamtheit der europäischen Anforderungen UE-n°10/2011

 * Este artículo no cumple con todos los requisitos de la regulación europea EU-n ° 10/2011


 * Questo articolo non risponde all'insieme del regolamento europeo UE - n° 10/2011


LAC 900 DW





7568

Biała strona wystawiona jest na kontakt z żywnością


 Face blanche exposée au contact alimentaire


 mit Lebensmitteln in Berührung kommende weiße Seite


 Cara blanca expuesta al contacto con productos alimenticios


 Lato bianco esposto a contatto con gli alimenti

Testowany i certyfikowany zgodnie z wymogami normy KTW dla wody pitnej

 Testé et certifié conforme aux exigences KTW pour l'eau potable

 Getestet und zertifiziert konform der KTW und Trinkwasser Leitlinie


 Probado y certificado conforme a los requisitos de agua potable de la homologación KTW


 Testata e certificata, in conformità con le normative KTW per l'acqua potabile


Nośnik	1100 dtex
<i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	PES HT
Szerokość	3.00 m
<i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	
Nawój	60-200 mb
<i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	
Powłoka	PVC
<i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	(Lowick)
Wykończenie	Cleangard
<i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	
Waga całkowita	900 g/m ²
<i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	
Odporność na rozerwanie> NF EN ISO 1421	400/400
<i>Résistance rupture / Reissfestigkeit</i>	daN / 5 cm
<i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	
Odporność na rozdarcie> DIN 53363	50/50 daN
<i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i>	
<i>Resistenza al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	
Przyczepność > NF EN ISO 2411	10 daN / 5 cm
<i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	
Odporność na przebicie> NF EN ISO 12236	8 kN
<i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit</i>	
<i>resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	
Odporność na temperaturę> NF EN 1876-2	-30°C
<i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit</i>	+70°C (24h)
<i>Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	
Ogólna migracjaMG2 - A, B > NF EN 1186-1 & 3	< 10 mg/dm ²
<i>Migration Globale MG2 - A,B / GlobalmigrationMG2-A,B / Migración Global MG2-A,B / Migrazione Globale MG2-A,B</i>	




Deklaracja zgodności z rozporządzeniem UE - nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów mających kontakt ze środkami spożywczymi, dostępna na żądanie.

 Déclaration de conformité à la réglementation UE - n°10/2011 relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, disponible sur demande

 Konformitätserklärung UE - n°10/2011 im Sinne der Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, auf Anfrage erhältlich

 Declaración de conformidad con la normativa UE - n°10/2011 relativa a los materiales y objetos en contacto con alimentos, disponible a petición

 Dichiarazione di conformità alla regolamentazione UE - n°10/2011 relativa ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, disponibile su richiesta

LAC 950 CTM



950 g/m²

3m

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Nawój <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	950 g/m ²
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN / 5 cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	50/50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	12 daN / 5 cm
Odporność na przebicie > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit / resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	8 kN
Odporność na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)







7431



7196 (RAL 7037)



Specjalnie opracowana formuła dostosowana do chemicznej odporności na kwasy i zasady obecne w osadach, gnojowicy rolniczej. Dobra odporność na hydrolizę.

-  Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.
-  Formulierung mit spezieller Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten, insbesondere alkalischen und sauren Substanzen aus der Gärung von Schlämmen, Jauche... Hervorragende Hydrolysebeständigkeit.
-  Fórmula específicamente adaptada para la resistencia a productos químicos, en concreto a los agentes alcalinos y ácidos emitidos por la fermentación de barros, abonos... Elevada resistencia a la hidrólisis.
-  Formulazione specificatamente adatta per la resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli agenti alcalini e acidi derivanti dalla fermentazione dei fanghi, letame ... Resistenza molto alta all'idrolisi.

LAC 1100 CTM



Nośnik	1100 dtex
<i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	PES HT
Szerokość	3.00 m
<i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	
Nawój	60-200 mb
<i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	
Powłoka	PVC
<i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	(Lowick)
Wykończenie	Cleangard
<i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	
Waga całkowita	1100 g/m ²
<i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421	400/400
<i>Résistance rupture / Reissfestigkeit</i>	daN / 5 cm
<i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	
Odporność na rozdarcie > DIN 53363	55/55 daN
<i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i>	
<i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	
Przyczepność > NF EN ISO 2411	12 daN / 5 cm
<i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	
Odporność na przebicie > NF EN ISO 12236	8 kN
<i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit</i>	
<i>resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	
Odporność na temperaturę > NF EN 1876-2	-30°C
<i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit</i>	+70°C (24h)
<i>Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	



7196 (RAL 7037)



Specjalnie opracowana formuła dostosowana do chemicznej odporności na kwasy i zasady obecne w osadach, gnojowicy rolniczej. Dobra odporność na hydrolizę.

- Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.
- Formulierung mit spezieller Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten, insbesondere alkalischen und sauren Substanzen aus der Gärung von Schlämmen, Jauche... Hervorragende Hydrolysebeständigkeit.
- Fórmula específicamente adaptada para la resistencia a productos químicos, en concreto a los agentes alcalinos y ácidos emitidos por la fermentación de barros, abonos... Elevada resistencia a la hidrólisis.
- Formulazione specificatamente adatta per la resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli agenti alcalini e acidi derivanti dalla fermentazione dei fanghi, letame ... Resistenza molto alta all'idrolisi.

LAC 800



800 g/m²



3m



Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Nawój <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	800 g/m ²
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit</i> <i>Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	265/255 daN / 5 cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	32/32 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Odporność na przebicie > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit</i> <i>resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	5.5 kN
Odporność na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)



939

LAC 640



640 g/m²



3m

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT	810	(RAL 9005)
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m	7301	(RAL 9006)
Nawój <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250 mb	7412	(RAL 7024)
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)	7196	(RAL 7037)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard	939	-
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	640 g/m ²	7345	(RAL 6014)
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN / 5 cm	995	(RAL 6026)
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	30/25 daN	941	-
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm	7450	(RAL 5015)
Odporność na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)	7446	(RAL 3002)
Trudno zapalność > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min	7444	(RAL 2004)
		7445	(RAL 2008)
		7441	(RAL 1021)
		7458	(RAL 1015)
		7350	-
		7462	-
		867	(RAL 9010)



Wartości mogą się różnić w tolerancji +/- 10%.

Specyfikacja może zostać zmodyfikowana i podlega wymogom producenta.
Zgodność produktu z zastosowaniem jest zarezerwowana dla oceny użytkowników. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych.



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

Dickson Coatings se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.

Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la comptabilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire.

Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.



Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %.

Dickson Coatings behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern.

Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen.

Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.



Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %.

Dickson Coatings se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto.

Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar.

Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.



Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di +/- il 10%.

Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto.

È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo.

È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD

MADE IN
FRANCE

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

REACH
COMPLIANCE


DICKSON[®]
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com

www.dickson-coatings.pl



GLEN RAVEN[™]

Glen Raven[™] jest znakiem
towarowym a Dickson[®]
zarejestrowana marką Glen
Raven, Inc.