

KARTA TECHNICZNA

2R

ZASTOSOWANIE

Dachy ciężarówek

OPIS PRODUKTU

| | |
|-------------|--|
| SZEROKOŚĆ | 300 cm |
| CIEŻAR | 720 g/m ² |
| NOŚNIK | poliester o wysokiej wytrzymałości 1100 dTex |
| POWŁOKA | PVC wielowarstwowy, system LOWICK® |
| WYKOŃCZENIE | lakier CLEANGARD® dwustronnie |
| KOLOR | biały |

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

| | | |
|------------------------|----------------|---------------------|
| ODPORNOŚĆ NA ZERWANIE | 260/250 daN | NF EN ISO 1421 |
| ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE | 32/28 daN | DIN 53363 |
| PRZYCZEPNOŚĆ | 10 daN /5 cm | NF EN ISO 2411 |
| ODPORNOŚĆ NA ZIMNO | -30°C (-22°F) | NF 1876-2 |
| ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO | +70°C (+158°F) | Czas trw. testu 24h |

Wartości średnie pozaumowne (toleracja +/- 10%)



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com