

7669

7676

7681

LAC 650 SL TEX



UPF 50+



680 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m



Gama
kolorów

5 ANS
YEARS

GARANTIE - WARRANTY

Prosimy o kontakt w sprawie warunków gwarancji

LAC 650 SL TEX

		KOLOR	M	MB
Nośnik	1100 dtex			
Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto	PES HT	7669	3,00	30-60
Szerokość	3.00 m	7676	3,00	30-60
Laize / Breite / Ancho / Altezza		7681	3,00	30-60
Powłoka	PVC			
Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura	(Lowick)			
Wykończenie	Cleangard			
Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione				
Waga całkowita	680 g/m ²			
Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale				
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421	260/250			
Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura	daN / 5cm			
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363	32/28 daN			
Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo				
Przyczepność > NF EN ISO 2411	8 daN / 5 cm			
Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza				
Wydłużenie pod obciążeniem (Osnowa / Wątek) > NF EN 15619 Allongement sous charge (Ch / Tr) Verbleibende Verformung (K / S) Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama) Allungamento sotto carico (ordito / trama)	<1% / <2%			
Odształcenie resztkowe (Osnowa / Wątek) > NF EN 15619 Déformation résiduelle (Ch / Tr) Dehnung unter Last (K / S) Deformación residual (urdimbre / trama) Deformazione residua (ordito / trama)	<0.4% / <0.8%			
Wytrzymałość na temperatury > NF EN 1876-2	-30°C			
Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura	+70°C (24h)			
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837	M2/B1/BS			
Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione	NFPA701 B-S2-D0			

Więcej informacji



SCTEX.FR/L650SL

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie Ważności powyższych danych z kartą techniczną znajdującą się na www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



RESOURCE

FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE

vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

