

# LAC 680



680 g/m<sup>2</sup>



2.5, 2.85,  
3.00, 3.20 m

# LAC 680

<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.5, 2.85, 3.00, 3.20
<b>Nawój</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250 mb
<b>Powłoka</b> <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PCV (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard SLF
<b>Ciężar całkowity</b> <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	680 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na zerwanie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	30/25daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na temperaturę</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resstenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C

Wartości średnia, poza umowne

Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte





Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale



**867** (RAL 9010)

2.50 - 2.85 - 3.00 -  
3.20 m x 60-250 mb

**Doskonała odporność na ścieranie dzięki grubszej masie:  
idealny dla dachów ciężarówek**

-  Le poids élevé confere au produit une meilleure résistance à l'abrasion, importante pour les toits de camion.
-  Hervorragende Abriebfestigkeit aufgrund einer stärkeren Beschichtung: ideal für Lkw-Dächer.
-  Excelente resistencia a la abrasión debido a una mayor cantidad de recubrimiento: ideal para techos de camión.
-  Eccelente resistenza all'abrasione dovuta al consistente strato di Spalmatura: ideale per la copertura dei camion.

**SYSTEM  
LOWICK**

MADE IN  
**FRANCE**



**RESOURCE**

**FINITION  
CLEANGARD**

**REACH  
COMPLIANCE**

**vinyl** plus  
COMMITTED TO  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

**DICKSON**  
COATINGS

**DICKSON COATINGS**

415, avenue de Savoie  
Saint Clair de la Tour  
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



**GLEN RAVEN™**

Glen Raven™ jest znakiem firmowym a Dickson® jest zarejestrowanym znakiem Glen Raven, Inc.