

OMESH 40L



460 g/m²



M2



72%



3.05 m

Zastosowania :

Ochrona przed wiatrem,
Ochrona przeciwsłoneczna

[FR] APPLICATIONS :

Brise vent, Protection solaire

[DE] ANWENDUNG :

Windschutz, Sonnenschutz

[ES] APLICACIONES :


Cortaviento, Protección solar

[IT] APPLICAZIONI :


Barriere antivento, Protezione solare

OMESH 40L


Nośnik <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.05 m
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier obustronnie 2 sides lacquered
Waga catkowitza <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	460 g/m ²
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	275 / 275 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	45 / 50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	9 daN / 5 cm
Efektywność wiatrowa <i>Efficacité au vent / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	72%
Współczynnik otwarcia <i>Openness factor / Offen-Faktor / Indice de apertura / Coefficiente di apertura</i>	40 %
Odporność na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2




810
3.05 m x 30-60 mb



7310
3.05 m x 30-60 mb



654
3.05 m x 30-60 mb



7462
3.05 m x 30-60 mb



WIĘCEJ
INFORMACJI



SCTEX.FR/OMSH40L

Wartości średnie. Do nabywców naszych produktów należy zwrócić uwagę na aktualność danych technicznych. Do posiadanych charakterystyk technicznych są aktualne z najnowszą kartą techniczną, dostępną na www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

MADE IN
FRANCE



REACH
COMPLIANCE



 Beyond
technical
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

