

ECOTEX BC

Karta techniczna

ZASTOSOWANIE

Zalecane użycie	Banery, Oznakowanie, Banery ekologiczne
Zadruk	Strona do zadruku : zewnętrzna
Tusze	Tusze solwent, eko-solwent, UV, Latex

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	NORMY
	OSNOWA	WĄTEK		

CECHY OGÓLNE

Grubość	0,3		mm	ISO 5084
Nośnik	Poliester			
Powłoka	Powłoka EverGreen			
Wykończenie	prawa strona do druku, lakier			
Ciężar	250		g/m ²	ISO 3801
Translucentność	5		%	XPT 54199
Szerokości	106	320	cm	
Nawoje rolek	50	60	mb	

ODPORNOŚCI

TKANINY

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	20	20	daN	DIN 53.363

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



EverGreen
FABRICS

**PVC
FREE**



SAFETY
OF TOYS



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.